


ADOQUIN ACUARIO DURASTONE 400kg CAFE

* Imagen:	Dimensiones	Características:
	Normatividad de Aplicación	Medida nominal (cm)
	NMX-C-038-ONNCCE-2013	Medida real (cm)
	Lado: Ancho Alto Largo	Peso Promedio (kg):
	Tolerancia: ± 2 mm ± 3 mm ± 2 mm	Piezas por m²
		Área bruta (cm²)
		Piezas en cubo por tarima
		Piezas en cubo sin tarima
		Uso

Normatividad de Aplicación

NMX-C-314-ONNCCE-2014	Método de prueba de resistencia a la compresión:	NMX-C-036-ONNCCE-2013	Minima Individual 360 kgf/cm² - Promedio 400 kgf/cm²
	Método de prueba de absorción del agua:	NMX-C-037-ONNCCE-2013 (Absorción a 24 Hrs en Porcentaje)	7 % max promedio

Colores Stock					
	NATURAL	AMARILLO	CAFE	NEGRO	ROJO
Colores de Línea					
	TERRA	MARRON	SALMON		

Todos nuestros productos manufacturados, son evaluados por el Laboratorio de Ensayos -Tabicel S.A. de C.V. Con Acreditación de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, (ISO/IEC 17025:2005), por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) según No. C-0734-130/16, Vigente a partir del 2016-05-19

Observaciones

* El color de las imágenes mostradas varía en comparación con el producto real.

Las producciones especiales a solicitud del cliente deberán cumplir con el lote mínimo.

El tono de un color puede presentar variaciones en cada lote de fabricación.

Se pueden fabricar en colores de línea a solicitud del cliente.

Actualización:	Junio 2016
Edición:	2.14
Revisado:	CC Ing. Yuri H. Juárez C.
Autorizado	Gerencia de Manufactura

Oficinas Corporativas: Periférico Norte Km. 25.5, cp. 78430, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., México. Tel: (444) 826 5000, Fax: (444) 826 5090 y 91.

Planta Aguascalientes de Tabicel del Centro: Carretera Aguascalientes Zacatecas, Km. 18.5, cp. 2030, San Francisco de los Romo, Ags, México. Tel: (444) 929 2095 al 99, Fax: (465) 967 0722

www.tabicel.com

ventas@tabicel.com

